



ITALWOOD
parquet culture

LUIS®

caratteristiche verniciatura

YOUNG 45°

CARATTERISTICHE DEI CICLI DI VERNICIATURA (NORMA UNI 11622-1) ATTUATI PER LA FINITURA DELLE VARIE LINEE DEGLI ELEMENTI LIGNEI MULTISTRATI PREVERNICIATI PER PAVIMENTAZIONE DI LEGNO ITALWOOD SECONDO PROVE ESEGUITE DA CATAS

LINEA DI PRODOTTO ITALWOOD

Caratteristica Tecnica	
Spessore del Rivestimento	67 micron (µm)
Riflessione Speculare	14,8 Gloss
Resistenza agli Sbalzi di Temperatura	0 dopo 15 Cicli
Resistenza alla Luce	4 Scala dei Grigi
Durezza Matite	HB
Coefficiente di Attrito	Gomma µ 0,69 su 0,40
Quadrettatura (Adesione)	0
Resistenza alla Graffiatura	1,1 N
Resistenza alla Abrasione	70 Giri
Resistenza agli Agenti Chimici	Acqua Distillata 5 Detergente 5 Acetone 5 Etanolo 5 Aceto 5 Olio 5 Caffè 5 Ammoniaca 5
Sfregamento 30.000 cicli	Leggera lucidatura superficiale
Tendenza a ritenere lo sporco	5 su 5
Elasticità Vernice	Con 12