ITALWOOD
parquet culture

LUIS®

caratteristiche verniciatura

MAXI 45°

CARATTERISTICHE DEI CICLI DI VERNICIATURA (NORMA UNI 11622-1) ATTUATI PER LA FINITURA DELLE VARIE LINEE DEGLI ELEMENTI LIGNEI MULTISTRATI PREVERNICIATI PER PAVIMENTAZIONE DI LEGNO ITALWOOD SECONDO PROVE ESEGUITE DA CATAS

LINEA DI PRODOTTO ITALWOOD

Caratteristica Tecnica	Valori medi riscontrati in laboratorio prove catas	*
Spessore del Rivestimento	63 micron (µm)	
Riflessione Speculare	12,2 Gloss	
Resistenza agli Sbalzi di Temperatura	0 dopo 15 Cicli	0 dopo 15 cicli
Resistenza alla Luce	4 Scala dei Grigi	min 4
Durezza Matite	H	min 2B
Coefficiente di Attrito	Gomma µ 0,60 su 0,40	min 040
Quadrettatura (Adesione)	1	minore uguale 1
Resistenza alla Graffiatura	1,1 N	min 0,6M
Resistenza alla Abrasione	90 Giri	min 75
Resistenza agli Agenti Chimici	Acqua Distillata 5	4 su 5
	Detergente 5	4 su 5
	Acetone 5	
	Etanolo 5	4 su 5
	Aceto 5	
	Olio 5	4 su 5
	Caffè 5	4 su 5
	Ammoniaca 5	4 su 5
Sfregamento 30.000 cicli	Leggera Lucidatura superficiale	
Tendenza a ritenere lo sporco	5	min 4
Elasticità Vernice	Cono 12	12

* Valori minimi norma 11622-1 per superfici a base legno con ciclo di verniciatura per la media frequentazione