

SCHEDA IDENTIFICATIVA DI PRODOTTO

In ottemperanza al D. Lgs del 6 settembre 2005 n°206 "Norme per l'informazione del consumatore"

Ragione sociale azienda: ITALWOOD TRADING S.r.l.

Nome Commerciale Prodotto: LINEA LUIS

Tipologia Prodotto: ***

Formato: Lunghezza mm x Larghezza mm x Spessore nominale mm

Tecnica di Posa:



Composizione: Supporto Multistrato di Betulla; Strato di legno nobile (Nome Botanico)

N° Elementi per pacco: Peso Confezione:

Norma UNI di riferimento: UNI EN 13489:2004:

Descrizione: Elemento per parquet a due/tre strati, costituiti dallo strato di specie legnosa nobile e un sottostante supporto stabilizzante di multistrato di Betulla uniti tra loro con adesivo vinilico D3.

Il prodotto è selezionato e conforme alla normativa tecnica EN 13489.

Informazioni sulla posa

- Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto, con imballo integro. Gli imballi devono essere tolti solo al momento della posa, che deve avvenire con serramenti installati ed intonaci asciutti.
- Al momento della posa l'umidità ambientale compresa tra 45%-60% e temperatura non inferiore a 10° C.
- Il prodotto deve essere incollato su sottofondo cementizio o su pavimenti preesistenti purché compatti ed idonei e non possono essere posati flottanti.
- La colla deve essere correttamente distesa sul sottofondo e non su testa e fianchi del prodotto.
- L'umidità del sottofondo non deve superare il 2% in peso per massetto di tipo cementizio normale o a rapida essiccazione, l'1,7% per massetto riscaldante e lo 0,5% per massetto di anidrite. Il controllo dell'umidità deve essere eseguito mediante igrometro a carburo immediatamente prima della posa.
- In caso di posa in bagni, cucine, sottofondi riscaldanti utilizzare la massima cautela.
- Per posare su pavimenti riscaldanti assicurarsi che l'impianto sia a norma, che le serpentine siano coperte da mm 30 di massetto, che la temperatura massima del piano di posa sia di 26°C e che il riscaldamento sia messo in funzione in modo graduale secondo gli schemi previsti per la posa del parquet. E' possibile la comparsa di fessurazioni (fughe) tra le liste dovute al calore, fessure che tendono ad attenuarsi a riscaldamento spento.
- Eventuali ulteriori indicazioni sulla posa devono fare riferimento al "Il Parquet" Manuale per la posa di pavimenti di legno per uso civile" (Edilegno / Federlegno Arredo).
- Nel caso di difetti evidenti del prodotto, non si accettano contestazioni di nessun tipo sul materiale posato. L'utilizzazione o l'alienazione del materiale da parte del compratore costituisce accettazione dello stesso e riconoscimento della corrispondenza a quello pattuito, con conseguente rinuncia a qualsiasi contestazione. Qualora eventuali difetti si evidenziassero durante la posa, il compratore dovrà immediatamente sospenderla e comunicarli entro 8 giorni dalla scoperta, pena la decadenza da ogni suo diritto alla garanzia.

Informazioni sulla specie legnosa dello strato di legno nobile

- Essendo il legno un materiale naturale sono possibili differenze cromatiche e di venature che sono da considerarsi una caratteristica della specie.
- Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono pertanto da intendersi indicative e non vincolanti.
- Alcuni elementi possono presentare striature più lucenti chiamate "specchiature".
- Il prodotto ha durezza tale da garantire le prestazioni richieste. Ciò nonostante il pavimento si può ammaccare per urti o cadute di oggetti, per l'applicazione di carichi concentrati su piccole superfici quali tacchi a spillo, scale da lavoro, ecc., piccoli oggetti quali chiodi o sassolini presenti sotto le soles delle scarpe. Il calpestio, particolarmente in presenza di sabbia o altri elementi abrasivi, può nel tempo danneggiare la finitura e la pigmentazione anche in maniera irreversibile. La verniciatura superficiale svolge un'azione protettiva, ma non impedisce quanto sopra descritto.

Informazioni per la conservazione e per la manutenzione

- Una volta effettuata la posa è necessario mantenere le idonee condizioni climatiche. L'umidità dell'aria non compresa tra 45% e 60% può provocare la comparsa di fessurazioni tra lista e lista, di rigonfiamenti, e di microfessure (setolature). E' pertanto fondamentale garantire corrette condizioni ambientali anche in locali non abitati.
- Eventuali risalite di umidità dal sottofondo o allagamenti possono danneggiare irreversibilmente il pavimento.
- L'utilizzo di alcool, solventi, acidi, ammoniaca può danneggiare irreparabilmente la verniciatura: la manutenzione deve essere eseguita con semplice straccio inumidito e ben strizzato o solo con acqua o, eventualmente, con acqua e idonei detergenti neutri.
- Non utilizzare elettrodomestici a produzione di vapore (Tipo Vaporetto Polti o similari).

***Note: Parametri determinati al momento della produzione e spedizione della merce