


# Scheda tecnica MINI PLANK 150

Posa consigliata: incollata  
 10 mm x 148/150 mm x 1000/1900 mm  
 Micro bisellato sui 4 lati  
 Legno nobile 3 mm nominali



**Legno/Nome botanico:** Rovere/Quercus Petraea

**Descrizione:** elemento per parquet a due strati, costituiti dallo strato di specie legnosa nobile e un sottostante supporto stabilizzante di multistrato variabile uniti tra loro con adesivo vinilico D3.

**Tipo di prodotto:** elemento per pavimentazioni di legno. Caratteristiche, valutazioni, conformità e marcatura CE per uso interno.

**Norma UNI di riferimento:** UNI EN 13489:2018

**Marcatura CE:** prodotto sottoposto a marcatura CE in conformità con la norma UNI EN 14342:2013

**Certificazione della scelta:** norma EN 13489:2018

CARATTERISTICHE ESSENZIALI (Cfr nota a)	PRESTAZIONE (Cfr nota b)	Specifica tecnica armonizzata (Cfr nota c)
Reazione al fuoco	Dfl - S1	UNI EN 14342-2013 EN 13501-1
Emissione (Rilascio formaldeide)	E1 = 0,124 mg/m <sup>3</sup> aria	UNI EN 14342-2013 EN 717-1
Emissione (contenuto) Penta Cloro Fenolo	< 5 ppm	UNI EN 14342-2013 CEN/TR 14823
Scivolosità	NDP	NDP
Conduttività termica	0.098 W/mk	UNI EN 14342-2013 Interpolazione prospetto 2 EN ISO 10456:2007
Durabilità ecologica	Classe 1	UNI EN 14342-2013 EN 350-2:1996
CARATERISTICA TECNICA	VALORI MEDI RISCONTRATI IN LABORATORIO PROVE CATAS	*
Spessore del rivestimento	57 micron (µm)	
Riflessione speculare	11.5 Gloss	
Resistenza agli sbalzi di temperatura	0 dopo 15 cicli	0 dopo 15 cicli
Resistenza alla luce	5 scala dei grigi	minimo 4
Durezza matite	F	minimo 2B
Coefficiente di attrito	Gomma µ 0,68 su 0,40	minimo 0,40
Quadrettatura (adesione)	0	minore uguale a 1
Resistenza alla graffiatura	1,1 N	minimo 0,6 N
Resistenza all'abrasione	80 giri	minimo 75
Resistenza agli agenti chimici	Acqua distillata - 5 Detergente - 5 Acetone - 5 Etanolo - 5 Aceto - 5 Olio - 5 Caffè - 5 Ammoniaca - 5	4 su 5 4 su 5 4 su 5 4 su 5 4 su 5 4 su 5 4 su 5 4 su 5
Sfregamento 30.000 cicli	Leggera lucidatura superficiale	
Tendenza a ritenere lo sporco	4	minimo 4
Elasticità vernice	Cono 12	12

## DESCRIZIONE PRODOTTO CLASSE D'ASPETTO

ROVERE SPAZZOLATO NATURALE  
 Lavorazione microbisellata ● Prima ▲ Natura ■ Rustico fc

ROVERE SPAZZOLATO NATURALIZZATO  
 Lavorazione microbisellata ▲ Natura ■ Rustico fc

ROVERE SPAZZOLATO MIELATO  
 Lavorazione microbisellata ▲ Natura ■ Rustico fc

ROVERE SPAZZOLATO NOCE  
 Lavorazione microbisellata ■ Rustico fc

ROVERE SPAZZOLATO DECAPATO  
 Lavorazione microbisellata ■ Rustico fc

ROVERE SPAZZOLATO GRIGIO  
 Lavorazione microbisellata ■ Rustico fc

ROVERE PRELEVIGATO GREZZO  
 Lavorazione microbisellata ■ Rustico fc